ACSIL QUARZO

ОСОБОПРОЧНАЯ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА, С КВАРЦЕВЫМ АПОЛНИТЕЛЕМ

ACSIL QUARZO (АКСИЛ КВАРЦО) - матовая, фасадная, акриловая краска усиленная силоксановыми добавками, превосходно подходит для создания высококачественной паропроницаемой и самоочищающейся поверхности. Устойчива к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Рекомендуется для окраски (в том числе и повторной) толстослойных покрытий на утепленных фасадах. Биоцидные добавки надёжно защищают покрытие от возникновения грибков и плесени.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Связующее: Акриловый сополимер в водной дисперсии.
Классификация согласно UNI EN 13300
Разбавление: Вода
Колеровочная база: Bianco, Trasparente
Степень глянца: Класс G3 Матовая (<10 ед.)
Классификация согласно EN ISO 2813
Система колеровки: Tintometrico Marcromie
Сопротивляемость к щелочам UNI 10795:
Устойчивая. Согласно UNI 10795
Максимальный размер гранул кварца: 125 микрон согласно EN ISO 787-18: класс S2 (<300, средний)
Паропроницаемость: Согласно UNI EN ISO 7783-2: Класс V3 (Sd>1,4 м низкая)
Проницаемость для воды: Согласно UNI EN 1062-3: Класс W2 (0,1-0,5 средняя)
Перекрытие трещин: Согласно UNI EN 1062-7A: Класс A0 (не относится)
Способность пропускать CO_2: согласно UNI EN 1062-6: класс C0 (не относится)
Класс пожарной опасности: KM1
Расход: до 8-10 м^2 (на один слой)
Время высыхания слоя: 30 минут
Полное время высыхания: 4 часа
Упаковка: 1; 10 литров



Техническая документация, скачать:

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

ACSIL QUARZO полностью готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Нанесение производить кистью или валиком с длинным ворсом. Не рекомендуется нанесение безвоздушным распылителем (краскопульт) в связи с абразивным воздействием наполнителей в краске. Количество слоев: не менее двух. В случае необходимости при нанесении промежуточного слоя допускается разведение водой. Пропорции разбавления: 5-10% - при использовании валика. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. После нанесения материала поверхность должна быть защищена от попадания влаги и механических воздействий, до полного высыхания материала.

Расход материала: до 8-10 м^2/л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. На шероховатой поверхности расход увеличивается.

Срок хранения материала составляет 2 года при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.