ARMONIA

МАТОВАЯ УКРЫВИСТАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ARMONIA (АРМОНИЯ) предназначена для поверхностей подверженных умеренному эксплуатационному воздействию. Используемое акриловое связующее придает краске стойкость к щелочному воздействию и устойчивость к истиранию. Равномерное распределение по поверхности разного уровня влагопоглощения делает её идеальной в применении при работе на больших поверхностях, а так же для окраски обоев.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Связующее: Акриловые сополимеры в водной дисперсии.
Классификация согласно UNI EN 13300
Разбавление: Вода
Колеровочная база: Bianco
Степень глянца: Матовая (>5 <10 ед.)
Классификация согласно EN ISO 2813
Система колеровки: Tintometrico Marcromie
Стойкость к истиранию: 3 класс устойчивости.
Согласно ISO 11998; DIN EN 13300
Класс укрывистости: 2 класс укрывистости.
Согласно UNI ISO 6504-3
Класс пожарной опасности: KM1
Расход: до 10 м^2 (на один слой)
Время высыхания слоя: 60 минут
Полное время высыхания: 4 часа
Упаковка: 0,75; 4; 10 литров



Техническая документация, скачать:

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

ARMONIA полностью готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Нанесение производить кистью, валиком, безвоздушным распылителем (краскопульт). Количество слоев: не менее двух. В случае необходимости допускается разведение водой. Пропорции разбавления: 0-10% - при использовании валика. При нанесении материала методом безвоздушного напыления, формула разведения водой зависит от типа используемого аппарата и давления в нем. После окончания работ или во время перерывов, необходимо промыть инструмент чистой водой. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. Расход материала: до 8-10 м^2/л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Расход на шероховатой поверхности увеличивается.

Поверхность можно подвергать влажной уборке только после полного набора прочности краски, которое достигается после полного высыхания (+20°C), спустя 28 дней после ее нанесения. Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках, при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ВНИМАНИЕ: для насыщенных цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется окрашивание без разбавления водой.