MAGGIORE

СУПЕРСТОЙКАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

MAGGIORE (МАДЖОРЕ) - акриловая краска на водной основе высокого качества для внутренних работ. Идеально подходит для окрашивания больших оснований, подвергающихся повышенным механическим нагрузкам и нуждающихся в частой влажной уборке, в том числе торговых и офисных центрах, школах, детских садах, больницах, крытых автостоянках. Содержит минимальное количество летучих соединений. Сертифицирована и рекомендована к применению в детских, образовательных и медицинских учреждениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Связующее: Акриловые сополимеры в водной дисперсии.
Классификация согласно UNI EN 13300
Разбавление: Вода
Колеровочная база: Bianco, Trasparente
Степень глянца: Матовая (>5 <10 ед.)
Классификация согласно EN ISO 2813
Система колеровки: Tintometrico Marcromie
Стойкость к истиранию: 1 класс устойчивости.
Согласно ISO 11998; DIN EN 13300
Класс укрывистости: 2 класс укрывистости.
Согласно UNI ISO 6504-3
Класс пожарной опасности: KM1
Расход: до 10 м^2 (на один слой)
Время высыхания слоя: 60 минут
Полное время высыхания: 4 часа
Упаковка: 1; 4; 10 литров



Техническая документация, скачать:

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

MAGGIORE полностью готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Нанесение производить кистью, валиком, безвоздушным распылителем (краскопульт). Количество слоев: не менее двух. В случае необходимости допускается разведение водой. Пропорции разбавления: 0-5% - при использовании валика или 5-10% - при использовании кисти.

При нанесении материала методом безвоздушного напыления, формула разведения водой зависит от типа используемого аппарата и давления в нем. После нанесения материала поверхность должна быть защищена от попадания влаги и механических воздействий, вплоть до полного высыхания материала. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца.

Поверхность можно подвергать влажной уборке только после полного набора прочности краски, которое достигается после полного высыхания (+20°C), спустя 28 дней после ее нанесения.

Срок хранения материала составляет 2 года при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ВНИМАНИЕ: для насыщенных цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется окрашивание без разбавления водой.