MARCO ZERO

СИЛИКАТНАЯ НЕГОРЮЧАЯ КРАСКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

MARCO ZERO (МАРКО ЗЕРО) - негорючая краска для покраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Образует матовое покрытие, которое не поддерживает горение, не дымит и не выделяет токсичных веществ. Рекомендовано для помещений в медицинских и образовательных учреждениях, общественные помещения в многоэтажных зданиях. Не выделяет токсичные вещества в случае пожара.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Связующее: Силикатные полимеры в водной дисперсии
Разбавление: Вода
Колеровочная база: Bianco
Степень глянца: Матовая (от 5 до 10 ед.) К лассификация согласно EN ISO 2813
Система колеровки: Tintometrico Marcromie
Сопротивляемость к щелочам UNI 10795: Устойчивая
Класс пожарной опасности: KM0
Расход: до 10 м^2 (на один слой)
Время высыхания слоя: 4 часа
Полное время высыхания: 6-12 часов
Упаковка: 10 литров



Техническая документация, скачать:

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

MARCO ZERO полностью готова к применению. В качестве грунтовочного слоя рекомендуется использовать MARCO ZERO Primer. Количество слоев: не менее двух. При нанесении краски кистью или валиком, разбавить водой не более чем на 10% - первый слой. И не более 5% - второй слой для достижения технических задач. При использовании безвоздушной системы напыления величина разбавления и давления определяется в зависимости от используемого аппарата.

После окончания работ или во время перерывов необходимо промыть инструмент чистой водой.
После нанесения материала поверхность должна быть защищена от попадания влаги и механических воздействий, вплоть до полного высыхания материала.

Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. Расход материала: до 10 м^2/л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. Расход на шероховатой поверхности увеличивается.

Срок хранения материала составляет 2 года при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

ВНИМАНИЕ: для насыщенных цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется окрашивание без разбавления водой.