OPERA

ГЛУБОКО-МАТОВАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ МОЮЩАЯСЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

OPERA (ОПЕРА) - стойкая к щелочному воздействию краска на водной основе. Идеально подходит для бездефектной работы, легко наносится без разбрызгивания и потёков, имеет хорошую паропроницаемость. Применяется на стенах и потолках, как в сухих помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью, прекрасно подходит для окраски обоев и поверхностей из стеклохолста.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Связующее: Акриловые сополимеры в водной дисперсии.
Классификация согласно UNI EN 13300
Разбавление: Вода
Колеровочная база: Bianco
Степень глянца: Глубоко-матовая (<5 ед.)
Классификация согласно EN ISO 2813
Система колеровки: Tintometrico Marcromie
Стойкость к истиранию: 2 класс устойчивости.
Согласно ISO 11998; DIN EN 13300
Класс укрывистости: 2 класс укрывистости.
Согласно UNI ISO 6504-3
Класс пожарной опасности: KM1
Расход: до 10 м^2 (на один слой)
Время высыхания слоя: 60 минут
Полное время высыхания: 4 часа
Упаковка: 1; 4; 10 литров



Техническая документация, скачать:

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

OPERA пополностью готова к применению. Перед применением тщательно перемещать. Нанесение производить кистью, валиком, безвоздушным распылителем (краскопульт). Количество слоев: не менее двух. В случае необходимости и при нанесении промежуточного слоя допускается разведение водой.

Пропорции разбавления: 0-10% - при использовании валика или 10-15% - при использовании кисти. При нанесении материала методом безвоздушного напыления формула разведения водой зависит от типа используемого аппарата и давления в нем. После окончания работ или во время перерывов необходимо промыть инструмент чистой водой.

Избегать нанесения под прямыми лучами солнца. Расход материала: до 8-10 м^2/л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. На шероховатой поверхности расход соответственно увеличивается.

Поверхность можно подвергать влажной уборке только после полного набора прочности краски, которое достигается после полного высыхания (+20°C), спустя 28 дней после ее нанесения.

ВНИМАНИЕ: для насыщенных цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется окрашивание без разбавления водой.