# RIVIERA

## СУПЕРМОЮЩАЯСЯ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЛЕСЕНИ

**RIVIERA (РИВЬЕРА)** - краска на основе акриловых полимеров с модифицированными полисилоксанами, предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях, где требуется высокая стойкость к мытью и износу, помещений с высоким уровнем влажности, где требуется устойчивость к плесени. Благодаря особому составу краска имеет высокие водоотталкивающие свойства, легко наносится равномерно распределяясь по поверхности, имеет хорошую укрывающую способность.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

**Связующее:** Акриловые сополимеры в водной дисперсии.
Классификация согласно UNI EN 13300
**Разбавление:** Вода
**Колеровочная база:** Bianco, Trasparente
**Степень глянца:** Глубоко-матовая (<5 ед.)
Классификация согласно EN ISO 2813
**Система колеровки:** Tintometrico Marcromie
**Стойкость к истиранию:** 1 класс устойчивости.
Согласно ISO 11998; DIN EN 13300
**Класс укрывистости:** 2 класс укрывистости.
Согласно UNI ISO 6504-3
**Класс пожарной опасности:** KM1
**Расход:** до 10 м$^2$ (на один слой)
**Время высыхания слоя:** 60 минут
**Полное время высыхания:** 4 часа
**Упаковка:** 1; 4; 10 литров




Техническая документация, скачать:

## ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

RIVIERA полностью готова к применению. Перед применением тщательно перемешать. Нанесение производить кистью, валиком, безвоздушным распылителем (краскопульт). Количество слоев: не менее двух. В случае необходимости допускается разведение водой. Пропорции разбавления: 0-5% - при использовании валика. При нанесении материала методом безвоздушного напыления, формула разведения водой зависит от типа используемого аппарата и давления в нем. После нанесения материала поверхность должна быть защищена от попадания влаги и механических воздействий, вплоть до полного высыхания материала. Избегать нанесения под прямыми лучами солнца.

Расход материала: до 8-10 м$^2$/л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.
Расход на шероховатой поверхности увеличивается. Поверхность можно подвергать влажной уборке только после полного набора прочности краски, которое достигается после полного высыхания (+20°C), спустя 28 дней после ее нанесения. Срок хранения материала составляет 2 года при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

**ВНИМАНИЕ:** для насыщенных цветов, полученных из прозрачной базы, рекомендуется окрашивание без разбавления водой.